

MARMORINO

ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Intérieur - Extérieur

Enduit de finition naturel à la pâte de chaux
Aspect traditionnel pour stuc mat ou stuc vénitien
Prêt à l'emploi - Résistant
Laisse respirer vos murs
Fongicide et bactéricide
Couleurs référencées



**couleur
terre**

produit fabriqué en France

MARMORINO

ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Intérieur - Extérieur

Support brut

sur enduit minéral lisse


Support préparé

avec TERPRIM avec TERENOV avec TEREGLUL

Outils application



Platoir



Machine à projeter



Truelle



Taloche éponge

Spécification : Enduit de finition bi-composant à la pâte de chaux coloré dans la masse avec des poudres de marbres de différentes granulométries et des pigments naturels. Recommandé pour les finitions traditionnelles en stuc mat ou en stuc vénitien (effet glacé).

Usage : Intérieur - Extérieur

Rendu : Mat ou brillant glacé lisse.

Nuancier : Couleurs référencées

Consommation : 1,8 à 2,4 Kg / m² selon technique utilisée.

Conditionnement : 25 Kg - Marmorino A (seau base 15 Kg) et Marmorino B (sac poudre 10 Kg).

Composition : A base de chaux aérienne en pâte et poudres de marbre de différentes granulométries. Produit 100% naturel.

Mise en oeuvre : Verser un sac de MARMORINO B dans un seau de MARMORINO A puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Le MARMORINO s'applique sur support préparé avec TERPRIM, TEREGLUL ou TERENOV après séchage. Il peut se passer directement sur enduit traditionnel à la chaux. Dans ce cas les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés, ne présentant pas de tâches d'humidité permanentes, de traces de salpêtre, d'huile ou d'agent hydrofuge, conformément au D.T.U 59,1. Mouiller la veille et le jour de l'application.

Mode d'application : Le MARMORINO s'applique au platoir ou à la machine à projeter en 1 ou 2 couches selon la technique utilisée. Dans le cas d'un stuc, la deuxième couche doit être appliquée sur support frais. Travailler à votre rythme pour éviter les traces de reprise. La température d'exécution doit être comprise entre +5° et +30°. Notre polish et notre glacis à l'huile s'applique dans l'enduit frais.

Temps séchage : 24 à 48h selon épaisseur.

Entretien : Poncer légèrement sur stuc mat en cas de tâche. Nettoyer à l'eau et au savon sur stuc vénitien. Ne pas utiliser de produit abrasif (poudre à récurer).

Nettoyage matériel : Eau

Précautions d'emploi : Produit en phase aqueuse craignant le gel. Remalaxer la pâte après un stockage de longue durée pour éviter les sédimentations. Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer après usage.

