

# POLISH

PROTECTION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

*Intérieur*



*Protection naturelle incolore à la cire d'abeille*

*Aspect brillant ou glacé*

*Idéal pour stuc et fresque*

*Imperméabilise votre enduit lisse*

*Prêt à l'emploi*



**couleur  
terre**

construire avec le plaisir

# POLISH

PROTECTION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

*Intérieur*

## Support minéral lisse

sur notre enduit POLYDECO stuccé ou sur stuc vénitien et fresque byzantine

## Outils application



Platoir



Chiffon

Spécification : Haute protection naturelle de finition, incolore, à base de cire d'abeille clarifiée pour enduits lisses. Recommandé pour les stucs vénitiens et fresques byzantines.

Usage : Intérieur - Extérieur

Rendu : Finition brillante ou glacée.

Consommation : 20 m<sup>2</sup> / litre par couche selon porosité du support et grain de l'enduit.

Conditionnement : 1L - 5L

Composition : A base de cire d'abeille clarifiée. Produit 100% naturel.

Mise en oeuvre : S'applique à sec, au chiffon sur notre enduit POLYDECO stuccé, sur INTONACO après carbonatation (1 semaine minimum). S'applique dans le frais sur stuc MARMORINO ou POLYDECO.

Mode d'application : Le polish s'applique de préférence au platoir ou au chiffon sur enduit sec. Bien travailler le film pour éviter toute trace. Applicable directement "dans le frais" après le début de prise de l'enduit à la taloche en 1 ou 2 couches. Pour les finitions glacées, polir la surface à la pâte de chaux et effacer les traces à la brosse large. La température d'exécution doit être comprise entre +5° et +30°.

Temps séchage : Se lustre après 3 à 4h.

Entretien : Lessivable. Ne pas utiliser de produit abrasif ni d'essence.

Nettoyage matériel : White spirit ou essence de térébenthine.

Précaution d'emploi : Produit en phase solvant inflammable. Diluable à l'essence de térébenthine. Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer après usage.



couleur  
terre

construit avec le soleil