

TEREGUL

PRÉPARATION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Enduit hydro-régulant et sous-couche fresque et stuc



Enduit de préparation naturel à la paille de chanvre

Régule l'hydrométrie de vos murs bruts intérieurs

Evite le mouillage préalable et l'apparition de spectre après séchage.

Protège vos supports des fissurations de retrait

Prépare votre support mince pour une finition traditionnelle

Laisse respirer vos murs



**couleur
terre**

couleur terre est une marque de couleur terre

TEREGUL

PRÉPARATION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Enduit hydro-régulant

Support brut lisse

sur brique alvéolaire, moellon de ciment, ossature bois

Support préparé

avec TERPRIM

Outils application



Platoir



Sablon



Truelle



Taloche bois

Spécification : Enduit de préparation à la paille de chanvre (chènevotte) pour support brut à forte différence de porosité, fissuré. Sous-couche pour toute finition en fresque et stuc d'intérieur sur support autre qu'un enduit traditionnel à la chaux.

La diffusion lente de l'eau contenue dans la paille (chènevotte de chanvre) évite le mouillage préalable des supports bruts ainsi que l'apparition de spectre. Elle permet après séchage des finitions minces (6 à 7mm) sur support lisse et étanche (placo) avec des techniques nécessitant de fortes inerties hydrauliques (Marmorino, Intonaco). Son enchevêtrement procure une structure tissée qui protège les supports des fissurations de retrait.

Usage : Intérieur.

Rendu : Grenu, laisse apparaître la paille.

Consommation : 4,5 Kg / m² pour épaisseur 4mm

Conditionnement : Sac 25 Kg

Composition : A base de chaux aérienne et chènevotte de chanvre. Produit 100% naturel.

Mise en oeuvre : 7L d'eau par sac de 25Kg. Après malaxage lent, **s'utilise pendant 2 heures**. TERE-GUL s'applique sur brique plâtrière, moellon de ciment, sur support brut fissuré, à fortes différences de porosité, sur support préparé avec notre primaire d'accrochage Terprim après séchage et dans le cadre d'une finition en stuc ou fresque .

Mode d'application : TERE-GUL s'applique en 1 couche de 4mm à 25mm au platoir en mouvement de haut en bas pour bien agglomérer les pailles ou se projette au sablon.

Temps séchage : Attendre 4 jours selon ventilation pour un enduit de 7 mm.

Nettoyage matériel : Eau

Précaution d'emploi : Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine. Ne pas laisser à la portée des enfants.



**couleur
terre**

construisons avec le naturel