

TERPRIM

PRÉPARATION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Primaire d'accrochage

Préparation des fonds lisses à porosité régulière

Indispensable pour la bonne accroche mécanique d'un enduit de préparation ou de finition

Prêt à l'emploi



**couleur
terre**

couleurterre.com

TERPRIM

PRÉPARATION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Primaire d'accrochage

Support brut lisse et absorbant

Anciennes peintures lessivées - plaques de plâtre (placo) - Fermacell - Panneaux bois

Support préparé

avec TERFIX

Outils application



Pinceau



Rouleau



Machine à projeter

Spécification : TERPRIM est un primaire d'accrochage pour support lisse à porosité régulière. Il est indispensable pour la bonne adhérence d'un enduit à la chaux décoratif et l'élaboration de l'effet décoratif recherché.

Usage : Intérieur -Extérieur. TERPRIM prépare les fonds incompatibles avec la chaux tels que les anciennes peintures saines, lessivées et poreuses (acryliques et glycéro mates ou satinées), la plaque de plâtre, les panneaux de particules imprimés. Sur plâtre neuf ou plaque de plâtre, appliquer préalablement un fixateur de fond spécial alcalin tel que notre TERFIX ou une impression universelle.

Rendu : 1 à 2 mm de relief selon outil.

Consommation : 5 à 6 m² / Litre par couche

Conditionnement : 5L - 15L

Composition : A base de liant organique de synthèse.

Mise en oeuvre : S'applique sur support lisse ou incompatible avec la chaux. Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés, ne présentant pas de tâches d'humidité permanentes, de traces de salpêtre, d'huile ou d'agent hydrofuge, conformément au D.T.U 59,1. Sur support absorbant, appliquer préalablement une impression universelle ou TERFIX.

Mode d'application : TERPRIM s'applique en 1 couche au rouleau à crépir pour obtenir un grain important en finition épaisse ou enduit de préparation et en 1 couche au rouleau à poils longs pour obtenir un grain plus fin en finition mince (POLYDECO - GRANIDECO). La température d'exécution doit être comprise entre +5° et +30°. En projection, diluer de 5 à 10%.

Temps séchage : Selon ventilation et température attendre de 12h à 24h avant l'application de l'enduit de finition.

Nettoyage matériel : Eau

Précautions d'emploi : Produit en phase aqueuse craignant le gel. Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine. Bien remuer avant emploi. Remalaxer la pâte après un stockage de longue durée pour éviter les sédimentations. Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer après usage.



couleur
terre

couleurterre.com